

시험 성적서

신청자 : 주식회사 세강에스아이
주소 : 서울 동대문구 장안벚꽃로 27 (장안동, 아성빌딩)
제출처 :
시료명 : 끈 1 점
블랙 끈

KATRI NO : STAA24-00010117
접수일자 : 2024.02.27
발급일자 : 2024.03.05
용도 : 품질관리용
PAGE(S) : 1 / 2

시 험 항 목	시 험 결 과		기 준
	시료 1		
세탁견뢰도 (급) : KS K ISO 105-C10:2006 A(1) ((40 ± 2) °C, 30분, 1% 스파크)			
변퇴색	4-5	4 이상	
오염(아세테이트)	4-5	3 이상	
오염(면)	4-5	3 이상	
오염(폴리아마이드)	3	3 이상	
오염(폴리에스터)	4-5	3 이상	
오염(아크릴)	4	3 이상	
오염(모)	4-5	3 이상	
세액오염	4-5	3-4 이상	
* 주) 신청자 요구에 의거 시험방법 적용함.			

- 계속 -

KATRI 시험연구원장

시험자 : 권일우

기술책임자 : 이명희



시험장소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 82(안양동)

- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

KATRI NO : STAA24-00010117
PAGE(S) : 2 / 2

시 험 항 목	시 험 결 과		기 준
	시료1		
소취율 (%) : 가스검지관법			
<시험시간>			
90분		99 이상	
120분		99 이상	
150분		99 이상	
200분		99 이상	
* 주) 1. 시험조건			
- 시료량 : 18.0 g			
- 시험가스 : 암모니아(NH ₃)			
- 주입된 시험가스의 농도 : 500 μg/mL			
- 용기의 부피 : 1000 mL			
2. 시험환경 : 온도 20 ℃, 습도 65 % R.H.			
3. 비 고 : 소취율(%) = [(Blank가스농도-Sample가스농도)/Blank가스농도]X100			
4. 신청자 요구에 의한 시험방법 적용			

시료1